

Produktdatablad

Flügger Wood Tex Uteakrylat

Flügger

Produktbeskrivning

Flügger Wood Tex Uteakrylat ger en elastisk och mycket stark yta, som håller glans och kulör mycket länge. Tål högtrycksrengöring med max. 80 bar och minst 30 cm från underlaget. Hindrar mögel och påväxt på ytan.

- Snabbtorkande och stark yta
- Mycket glans- och kulörbeständig
- Tål högtrycksrengöring



Produktanvändning

Flügger Wood Tex Uteakrylat ingår i systembehandlingen EWT och används utomhus som täckfärg på nya och tidigare behandlade ljusa träsorter, inklusive tryck- och vakuumimpregnerat trä. Se produktdatablad Flügger Wood Tex Utegrund.

Används på byggnadsdelar som takfötter, gavelbeklädnader och träfasader.

Behandling

Underlaget skall vara rent, torrt, välkonstruerat och tidigare målningsbehandling skall vara fast. Förvittrade ytor, lös färg och nedbrutet trä ska grundligt avlägsnas.

Applicering

Omröres före användning. Appliceras med pensel, rulle eller spruta. Vid sprutning ska det efterslätas med pensel.

Träets fukttinnehåll får max. vara 15%.

Tekniska data - vit

Typ: Akrylatfärg

Densitet: 1,31 kg/l

Glans: 25, halvmatt

Torrhalt: Vikt%: 51 Vol%: 35

Sträckförmåga: på hyvlat trä 8-10 m²/liter per behandling, på obehandlat trä 6-8 m²/liter per behandling

Appliceringstemperatur: Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning: +5°C, max. luftfuktighet 80% RF

Torktid vid 20°C, 60% RF: Dammtorr: 1 timme
Övermålningsbar: 5 timmar
Genomhärdad: Flera dygn

Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg mm.: Vatten och tvål

Miljö och säkerhet: Se säkerhetsdatablad

Nyckel: WT AKRYLM

Januari 2014

Då omständigheterna under användningen av produkterna ligger utanför vår kontroll kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Slutresultatet är avhängig bland annat av underlagets beskaffenhet, förbehandling, temperatur och luftfuktighet vid målningen. Vi förbehåller oss rätten att ändra uppgivna data i produktdatablad.

Kontrollera alltid att Produktdatabladet är det senaste.

Se för övrigt information på etikett samt ev. behandlingsanvisning på www.flugger.se

Alla upplysningar är baserade på gällande lagstiftning, laboratorieförsök och praktiska erfarenheter.

Kontakt: produktsupportse@flugger.com tel. +46 33 700 2370.