

JOTUN Industri Opaque Primer

Produktbeskrivning

Typ

Alkydoljebaserad, vattenburen grundning.

Egenskaper och fördelar

Vattenavvisande specialgrundning som innehåller effektiva filmkonserverade medel mot mögel och alger. Skyddar mot nedbrytning pga UV-ljus och fukt, och säkrar god vidhäftning för vidare behandling.

Användningsområde

Utvecklad för industriell applicering på panel.

Produktdata

Emballagestorlek	20 liters emballage (bas 18 liter) eller standardkulörer i 1000 liters container.
Tillgängliga baser	A, B, C, ocker och oxidröd. Baser skall brytas över Jotun Multicolor.
Kulör	Vit. 5 standardkulörer. Standardkulörer finns i 1000 liters emballage.
Generisk typ	Alkydoljegrundning.
Torrhalt	46 ± 2 volym%
Litervikt	1,45
pH värde	8,2
Viskositet	DIN Cup 4: 20-70 sekunder, vid 23 °C.
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/d): 130 g/l. Denna produkt innehåller max 40 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Omrörning: Blanda/omrör väl med mekanisk omrörare före applicering. Rekommenderad utrustning: För 1000 liter container: Mixfix från KB StirWell Engineering eller motsvarande. Diameter 160 mm. Rpm 200 i 120 minuter.

Produkten är avsedd för industriell applicering.



Appliceringsmetoder

Industriell applicering med borstmaskin eller sprutning.

Förhållanden under applicering

Underlagets och luftens temperatur skall minst vara +10 °C. RH trä max. 18%.

Rekommenderad skiktjocklek per skikt

Teoretisk torrfilmtjocklek: Minimum 40 µm.

Förbrukning per strykning

Rekommenderad 7 - 11 m²/l

Förtunning

Vatten

Spädning

Kan spädas 0-20% med vatten. Applicerad mängd måste ökas proportionerligt vid spädning.

Rengöring av verktyg

Maskiner och utrustning skall rengöras med vatten.

Torktider

Vid användning av torkzon: 5-10 min (beror på torkzonen). Minsta intervall för övermålning: 24 timmar vid ströläggning, temperatur +23 °C och RH 50%. Vid lägre temperatur och högre luftfuktighet förlängs torktiden.

Bruksanvisning

Behandling efter montering

Skador och ändträ påförs 3-4 strykningar VISIR Oljegrundning vått-i-vått innan vidare behandling. Panelen skall vara ren innan vidare behandling. För bästa skydd skall träpanelen slutbehandlas omedelbart. Rekommenderade produkter för slutstrykning med täckande produkt är DEMIDEKK Ultimate, OPTIMAL, BUTINOX Futura eller JOTAPROFF Fasadakryl. Grundningen säkerställer att underlaget är skyddat fram tills ytan färdigställs, vilket bör utföras inom 12 månader.

Anmärkning

Kontakta din JOTUN konsulent för rådgivning samt testkörning.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, rengöring, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.